

Weißbrennender Kalifeldspatsand, roh oder eisenfrei gemahlen, für Porzellan, Sanitärkeramik, Fliesen und hellbrennende Klinkermassen.

PEGMATIT GP 33

Chemische Analyse geglüht [%]		
	SiO ₂	85,6
	Al ₂ O ₃	9,41
	TiO ₂	0,11
	Fe ₂ O ₃	0,10
	CaO	0,01
	MgO	0,02
	K ₂ O	3,94
	Na ₂ O	0,15
Glühverlust [%]		1,28

Mineralogische Zusammensetzung [%]		
	K-Feldspat	24,6
	Na-Feldspat	1,6
	Quarz	64,9
	Kaolinit	8,5

Brennfarbe		weiß
------------	--	------

Lieferbar: • gesiebt 0-8 mm • gemahlen von < 500 µm bis < 63 µm